



TODOS PARA MOLDEAR Y TRANSFORMAR



THIXOTRÓPICO i20

Masa:
100 Gramos

Lote:
20221016

Vida útil:
12 meses

Color:
Transparente

Características:
Modifica la fluidez y viscosidad de las Siliconas RTV 2

Modo de aplicación:

- Pesar la Silicona RTV a usar
- Añadir el espesante Thixo i20
- Homogeneizar la masa
- Mezclar con el catalizador

Descargue la ficha técnica en www.iseriq.com

Importado por: Grupo FASARC ND
Calle 7-55 y Calle Diego de Daza
CIENFUELAS-ECUADOR

Distribuido por: 

FICHA TÉCNICA

ESPESANTE TIXOTRÓPICO i20

Innovación y calidad en materiales premium para tus proyectos creativos

ESPESANTE PARA SILICONAS RTV

THIXOTRÓPICO i20

DESCRIPCIÓN

Es un aditivo líquido de viscosidad media. Está desarrollado para modificar la viscosidad y fluidez de las **Siliconas bi-componente**. Modificar la viscosidad permitirá aplicar la Silicona en superficies verticales o inclinadas con un pincel o espátula sin que la **Silicona RTV** gotee. De esta forma, se ahorra mucho tiempo y no se desperdicia material.



APLICACIONES

La viscosidad dependerá netamente de la cantidad de **Tixotrópico i20** que se utilice en la mezcla. Se recomienda aplicar el 2 % en relación al peso de la **Silicona RTV**. Por ejemplo, si utiliza 500GR de **Silicona RTV**, debe agregar 10 gr de espesante **Tixotrópico i20**. También se puede trabajar al tanteo, es decir, aplica cierta cantidad de

espesante y mezclar hasta lograr la viscosidad deseada.

MODO DE EMPLEO

Para obtener los mejores resultados, siga las siguientes instrucciones:

1. Pesar el Componente A de la **Silicona RTV**.
2. Pesar y añadir el espesante **Tixotrópico i20**.
3. Homogeneizar la **Silicona RTV** y el Espesante **Tixotrópico i20**.
4. Añadir el catalizador necesario para la mezcla, de esa forma la **Silicona RTV** estará lista para ser aplicada.

Si desea aplicar varias capas, se recomienda dejar secar 2 horas como máximo entre capa y capa para garantizar que las capas de silicona se adhieran correctamente.

Recuerde que:

- Al aplicar el catalizador la viscosidad puede variar, si eso pasa, coloque más espesante y ajuste la viscosidad nuevamente.
- Si tiene **Silicona RTV** que haya espesado, puede guardarla sin problema siempre y cuando no la haya mezclado con el catalizador.
- El espesante no modifica el tiempo de trabajo de la **Silicona RTV**, tendrá que dejar reposar por 24 horas.
- La dureza Shore no varía, es decir, si tiene una dureza Shore 20, al catalizar quedará como una Shore 20.

	SILICONA RTV	TIXOTRÓPICO i20
Dosificación	1000 gramos	20 gramos



VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO

El espesante **Tixotrópico i20** en su envase de origen, debidamente cerrado y almacenado a una temperatura entre 5°C y 30°C se conserva durante 12 meses. Después de cada empuje se recomienda cerrar herméticamente, debido a que es sensible a la humedad.

Si usted almacenó y dispone de un producto que exceda la fecha límite de utilización, no significa necesariamente que el producto ya se haya estropeado. No obstante, para poder garantizar la calidad del producto, es necesario que realice pruebas para conocer las propiedades y los

resultados que se obtendrán de dicha aplicación.

PRECAUCIONES

El espesante **Tixotrópico i20** es básicamente inocuo y no es inflamable, se recomienda no exceder los 30°C al manipularlo o almacenarlo.

Debe ser utilizado en lugares ventilados, se recomienda no fumar, acercar llamas o focos de calor cuando está trabajando con el producto. Si llega a tener contacto con los ojos, lave con abundante agua, si sufre de irritación consulte con un médico.

• **Grupo FASARC** garantiza la calidad de sus productos, siga las instrucciones de la ficha para obtener un correcto funcionamiento. Hacer caso omiso a la ficha, puede derivar a problemas de los cuales no podemos hacernos responsables.

¿Desea conocer más productos de ISERIQ?

Visite: <https://www.iseriq.com/productos/>



0992585804 & 07 6021037



ventas@fasarc.com



Av. Loja 7-55 y Diego de Daza



www.iseriq.com