



FIBRA DE VIDRIO ROVING 2400

Masa:
18 KG
Lote:
20231001
Tipo de fibra:
Roving 2400
Vida útil:
No definido
Color:
Bianco Trascicido



ROLLO

Aplicaciones:
> Construcción
> Esculturas
> Modelismo
> Informática
> Deportes
> Industria
automovilística
> Restauración

Importado por: Grupo FASARC
Av. Lda 7-55 y Calle Diego de Daza
CUENCA - ECUADOR

FICHA TÉCNICA

Fibra de Vidrio ROVING 2400

Innovación y calidad en materiales premium para tus proyectos creativos

ROLLO DE FIBRA DE VIDRIO

E-GLASS SPRAY-UP ROVING 2400

Código	ER13-2400
Tipo de vidrio	E
Roving ensamblado	R
Diámetro del filamento, μm	13
Densidad lineal, tex	2400

DESCRIPCIÓN

El Roving 2400 para Spray-up está recubierto con un ensamaje a base de silano, compatible con resinas de poliéster insaturado, éster vinílico y poliuretano.

Es un roving de uso general y versátil para spray-up utilizado para fabricar cascos de barcos de PRFV, aparatos sanitarios, tuberías, piezas de automóviles, piscinas y torres de refrigeración. Es compatible con resinas de poliéster, éster de vinilo y poliuretano.



CARACTERÍSTICAS

- Excelente control estático
- Excelente capacidad de corte y dispersión
- La humectación rápida y completa garantiza un fácil desbobinado y una rápida liberación de aire
- Excelente resistencia de los productos compuestos
- Excelente resistencia a la hidrólisis de las piezas terminadas



ALMACENAMIENTO

Salvo indicación contraria, los productos de fibra de vidrio deben almacenarse en un área seca, fresca y protegida de la lluvia. Se recomienda mantener siempre la temperatura ambiente y la humedad a 15°C~35°C y 35%~65%, respectivamente. Para garantizar la seguridad y evitar daños al producto, los pallets no deben apilarse a más de tres niveles de altura. Cuando los pallets se apilen en 2 o 3 niveles, se debe tener cuidado de mover el pallet superior de forma correcta y suave.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Unidad	Especificación	Norma
Diámetro del filamento	Micrón	13±0.5	ISO1888-1996
Roving Tex	Gm/km	±5%	ISO1889- 1997
Contenido de humedad	%masa	≤0.15	ISO3344- 199
Pérdida de ignición	%masa	1.00±0.15	ISO1887- 199
Rigidez	N/tex	135±15	ISO3375- 197

Grupo FASARC garantiza la calidad de sus productos, siga las instrucciones de la ficha para obtener un correcto funcionamiento. Hacer caso omiso a la ficha, puede derivar a problemas de los cuales no podemos hacernos responsables.

¿Desea conocer más productos de ISERIQ?

Visite: <https://www.iseriq.com/productos/>



0992585804 & 07 6021037



ventas@fasarc.com



Av. Loja 7-55 y Diego de Daza



www.iseriq.com